

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEXTURA DECORATIVA PROJETÁVEL RÚSTICA



Revestimento de camada fina (2 à 5 mm) para uso interno/externo.

Descrição: A TEXTURA DECORATIVA PROJETÁVEL RÚSTICA HPM HIPERMASSA é um revestimento mineral desenhado para a aplicação em fachadas revestidas com reboco proporcionando, textura e estética dando suficiente flexibilidade para suportar fissuras do cimento.

Resistente ao intemperismo, a sujeira e permeável ao vapor de água e ao CO₂, hidrofugada e aderente.

Dados Técnicos:

- **Composição:** Cimento Portland, agregados minerais beneficiados, aditivos especiais, hidrofugante, inibidores de ultravioleta, e polímeros.
- **Aderência:**
 - **Sobre concretos:** 0,6 MPa;
 - **Sobre blocos de concreto:** 0,8 MPa;
- **Estanqueidade a pressão positiva:** 10 mca (metros de coluna d'água);
- **Estanqueidade a pressão negativa:** 10 mca;
- **Isento de cloretos e compostos que agriem a armadura;**
- **Cor:** consultar tabela de cores
- **Tempo de utilização:** até 02:30hs após a mistura;
- **Teor de cloretos:** máximo 0,5%
- **Validade:** 12 meses a partir da data de fabricação;
- **Consumo:** 1,8 kg/m² por 2mm de espessura.

Embalagem:

- Embalagem plástica de 20 kg;

Preparo da base:

- ✓ A base deve estar limpa, livre de poeira, gorduras ou ceras. Se a base encontrar-se frágil deve-se utilizar **HIPERTEC DUR REPARADOR DE CURA** ou outro primário penetrante.
- ✓ Se base existir fissuras, deve-se abri-las eliminar o pó e aplicar um primário renovar o reboco no local.
- ✓ Não é função Do revestimento decorativo dissimular grandes imperfeições da base, devido à irregularidades e planeza, o que compromete o cumprimento adequado das reais funções do revestimento, como estética e acabamento.
- ✓ Todas as arestas, cantos e requadrações devem estar preparados antes da aplicação do revestimento decorativo.
- ✓ Molhar o substrato em dias de calor intensos e ventos fortes.

Preparo do produto:

- ✓ Separe um recipiente estanque e limpo;
- ✓ Adicione a quantidade de água (limpa) indicada na embalagem;
- ✓ Em seguida adicione o produto aos poucos à água e misture até obter consistência homogênea e pastosa;
- ✓ Tempo de mistura (aproximadamente 3 minutos);
- ✓ A mistura pode ser feita de forma manual ou mecânica;
- ✓ Se a mistura for feita de forma mecânica (com hélice acoplada em furadeira de baixa ou média rotação), deixar o produto em repouso por 5 minutos e remisturar manualmente antes do uso;
- ✓ O produto pode ser utilizado em no máximo 2:30Hs após o preparo;
- ❖ **ATENÇÃO: A DOSAGEM SUPERIOR OU INFERIOR À INDICADA EM EMBALAGEM, COMPROMETE DIRETAMENTE A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO.**

Aplicação do produto:

- ✓ Proteja as peças de alumínio, pois podem manchar se for atingida pela TEXTURA DECORATIVA PROJETÁVEL RÚSTICA HPM HIPERMASSA.
- ✓ Em situações de climas adversos, com temperatura superior a temperatura de 25°C e umidade inferior a 40%, umedeça a base antes da aplicação TEXTURA DECORATIVA PROJETÁVEL RÚSTICA HPM HIPERMASSA.
- ✓ Espalhe com desempenadeira de aço ou PVC uma demão inicial do produto para ligeira imprimação na base, em torno de 2 à 4 mm de espessura.
- ✓ Para acabamento travertino: Aplicar sobre a primeira demão, aplique uma segunda demão de aproximadamente 3mm com o auxílio de um pistola de projeção e após o puxamento, quebre as pontas do chapisco com colher de pedreiro ou desempenadeira de PVC ou aço.
- ✓ Para acabamento chapiscado fino: Sobre a primeira demão, aplique uma segunda demão de aproximadamente 2mm com pistola de projeção finalize o acabamento.
- ✓ Aplique o produto de forma que não fique vazios, bolhas ou falhas.
- ✓ Esperar o tempo de secagem.
- ✓

Recomendações:

Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPI's necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e se necessário utilize cinta protetora.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação e erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxague-os cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de uso de lentes de contato, remova-as se for possível e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância sem provocar vômitos. Caso ela sinta indisposição contate o centro de informação toxicológica ou um médico, leve consigo a embalagem ou a FISPQ (ficha de informações de segurança de produto químico) deste produto.

- Aguardar o tempo mínimo de cura de 48h após aplicação do TEXTURA DECORATIVA PROJETÁVEL RÚSTICA HPM HIPERMASSA, caso prefira efetuar pintura.